

EPOBETON 2C

Akışkan kıvamda epoksi esaslı yapıştırıcı

DRACO®

TANIM

EPOBETON 2C, iki bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, akışkan epoksi yapıştırma harcıdır.

Bayındırlık Poz. No: 04.613/8-a

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü çelik, beton, ahşap, mermer gibi yüzeylerin üzerine seramik, fayans, granit gibi kaplamaların yapıştırılmasında.
- Her türlü çelik, beton, ahşap, mermer gibi yüzeylerin birbirlerine yapıştırılmasında.
- Eski beton ile yeni betonun yapıştırılmasında.
- Yatay filiz ekme işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Beton, metal, tahta, taş gibi yapılara güçlü yapışma.
- Rötre yapmaz. (non-shrink).
- Kuru veya hafif nemli ortamlarda uygulanabilir.
- Aşınma direnci yüksektir.
- Donatıları korozyona karşı korur.

TEKNİK VERİLER

Özgül ağırlık	1.55 ± 0.05 kg/lt (A+B)
Renk	Gri
Tava ömrü	45-60 dakika (20°C)
İlk sertleşme	12-18 saat (20°C)
Tam kürlenme	7 gün (20°C)
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Servis sıcaklığı	-30°C / +80°C
Çeliğe yapışma	>3,5 N/mm ² (7gün,20°C)
Betona yapışma	>3,0 N/mm ² (7gün,20°C)
Basınç mukavemeti	>80 N/mm ² (7gün,20°C)
Eğilme mukavemeti	> 30 N/mm ² (7gün,20°C)

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli ve yağ, pas, boya gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Uygulanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton yüzeyi kuru veya hafif nemli olmalıdır.
- Çelik yüzeyler parlak metal çıkana kadar kum ile püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir.

Malzemenin karıştırılması

B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 3-4 dakika düşük hızlı bir karıştırıcı ile karıştırılır.

Tava ömrü göz önünde bulundurularak gerektiği kadar malzeme karıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin tava ömrü azalır.

Uygulama

- EPOBETON 2C, karıştırma işleminden hemen sonra fırça, rulo ile veya dökülerek yüzeye uygulanır.
- Ürünü dökerken uygulanan yüzeye düzenli bir şekilde yayıldığını kontrol ediniz.
- Yatay yüzey uygulamalarında ürünün yayılmasını kolaylaştırmak için dişli spatül, hava kabarcıklarını önlemek için rulo kullanılabilir.
- Uygulama kalınlığı beher katta 0,5 – 3,0 mm arasında olmalıdır.
- İlave kat uygulamalar bir önceki tabaka sertleştikten sonra yapılmalıdır. (18-24 saat)
- Yeni beton döküm aralığı 15 – 40 dakika arasında olmalıdır.
- Yapıştırma işlemlerinde; ürün iki malzeme arasında kullanılıyor ise her iki yüzeye de sürülmelidir.

SARFIYAT

1.55 kg / m² / mm

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde su ile yıkanmalı, göz ile temasta doktora başvurulmalıdır. Koruyucu eldiven, gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 kg set. (3.33 kg A + 1.67 kg B)

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

EPOBETON 2C

Akışkan kıvamda epoksi esaslı yapıştırıcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr