

FLUICON 985 / 985-SR / 985-W

Su azaltıcı, mukavemet artırıcı
mini süper akışkanlaştırıcı beton katkısı

DRACO®

TANIM

FLUICON 985 / 985-SR / 985-W, yüksek molekül ağırlığı olan ve akışkanlaştırıcı gücü artırılmış sentetik polimer içeren, koyu renkli, kullanıma hazır, beton süper akışkanlaştırıcısıdır. Artırılmış dağıtma yeteneği ve bileşenlerinin verimliliği sayesinde reoplastik beton elde ederek yazın çimento hidratasyonunu yavaşlatarak, kışın ise hidratasyonu hızlandırarak, su / çimento oranını düşürür ve beton mukavemetini priz başlangıcında ve sonunda önemli ölçüde artırır.

Değişik mevsimlerdeki slump koruma, işlenebilirlik ve mukavemet gereksinimine göre kullanılacak katkı tipleri;
Yüksek ısılarda - yaz aylarında FLUICON 985-SR (slump koruma, işlenebilirlik)

Düşük ısılarda - kış aylarında FLUICON 985-W (erken mukavemet)

Normal ısılarda - geçiş aylarında FLUICON 985

STANDARTLAR

FLUICON 985-SR ; ASTM C-494 Tip G
TS EN 934-2 Çizelge 11.1, 11.2
Bayındırlık Poz. No: 04.613/1-A3
FLUICON 985-W ; ASTM C-494 Tip F
TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2
Bayındırlık Poz. No: 04.613/1-A3
FLUICON 985 ; ASTM C-494 Tip F
TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2

KULLANIM ALANLARI

- Hazır betonda.
- Şantiye karışımlarında.

ÖZELLİKLER

- Düşük su / çimento oranlı beton. (% 10 – 20 su kısma)
- Klor içermez.
- Ayırmayan, kanamayan, plastik / akışkan beton.
- Homojen ve kohesiv beton.
- Kolay pompalanabilen, düzgün yüzeyli, iyi işlenebilen dayanımlı ve geçirimsiz beton.
- Başlangıç ve nihai mukavemeti yüksek beton.
- Geniş kullanım aralığı sayesinde düşük ve yüksek çimento miktarı ile (alt ve üst sınıf beton) kullanılabilirlik.

UYUM

- ASTM standartlarınca uygun görülen tüm Portland ve diğer çimento çeşitleri.
- Hava sürükleyici beton katkıları.
- Uçucu kül, silica fume, curuf.
- Elyaf, çelik ve polimer lif.

MUKAVEMET

Katkı kullanılmamış bir betonla kıyaslandığında betonun erken ve nihai (1-28 gün) mukavemetlerinde artış olur.

DOZAJ

Çimento ağırlığının % 0.8 – 1.6

KULLANIM

- Katkı, beton karışımına son karışım suyu ile katılmalıdır. (karışım suyunun %70 kullanımından sonra)
- Su azalma ve akışkanlaştırıcı etkisinde azalmaya sebebiyet verdiği için kuru agregaya ve çimento üzerine katkı kesinlikle eklenmemelidir.

İŞLENEBİLİRLİK

Katkı kullanımından sonraki işlenebilirlik zamanı, uygulanan dozaja, çimento çeşidi ve dozajına, kullanılan agregaya ve çevre sıcaklığına bağlıdır.

İşlenebilirlik kaybı yavaş yavaş gerçekleşir ve bu değeri belirlemek için sahada deneme yapılmalıdır. Ortalama süre;
FLUICON 985 ; < 90 dakika
FLUICON 985-SR ; < 120 dakika
FLUICON 985-W ; < 60 dakika

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

250 kg varil, 1200 kg IBC, dökme.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır. Ürün donarsa +20°C bekletilip çözöldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

FLUICON 985 / 985-SR / 985-W

Su azaltıcı, mukavemet artırıcı
mini süper akışkanlaştırıcı beton katkısı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 3

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr