

HYDROMIX KL1

Harç için normal priz alan su geçirimsizlik katkısı

DRACO®

TANIM

HYDROMIX KL1, her türlü harçta kapiler boşluk ve gözenekleri doldurarak su geçirimsizliğin sağlanması için kullanılan, likit halde harç katkı malzemesidir.

STANDARTLAR

Bayındırlık Poz. No: 04.613/A

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü harçta.
- İç ve dış mekanlarda.
- Yüzme havuzu, su depolarında.
- Tünel ve su kanallarında.
- Duvarlarda.
- Teraslarda.
- Bodrum ve galerilerde.
- Menholler.

ÖZELLİKLER

- Su geçirimsizlik sağlar.
- Harcın priz alma süresini etkilemez.
- Harcın işlenebilirliğini artırır.
- Kullanıma hazır ve pratiktir.
- Ekonomiktir.
- Sıvanın donma-çözülme dayanımını artırır.
- Klor içermez.
- Harcın nefes almasını engellemez.
- Zehirli değildir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme görünümü	Sarı likit
Malzeme yapısı	Silikat
Yoğunluk	1.05 ± 0.02 kg / lt
pH	9 ± 2

AMBALAJ VE DEPOLAMA

6 ve 30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Çatlak ve bozuk beton yüzeyleri tamir edilip pürüzlendirilmelidir.
- Harç uygulanacak yüzeyde su sızıntısı varsa önlenmelidir.

Karışım ve dozaj

- Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- HYDROMIX KL1 temiz su ile sulandırılıp harç karma suyu olarak kullanılır.
HYDROMIX : SU karışım oranı 1 : 10
(1 ölçü HYDROMIX KL1, 10 ölçü Su)
Harçta kullanılan kum ıslak ise HYDROMIX KL1 : Su oranı 1 : 7 civarında olmalıdır.

Uygulama

Yapının tipine ve su basıncının derecesine bağlı olarak HYDROMIX KL1 katkısı ile yapılan sıva 2-4 kat halinde uygulanır.

Duvarlar

- Beher uygulama katı en az 5mm olacak şekilde mala ile uygulanır.
- İkinci kat birinci kat sertleştikten sonra uygulanır.
- Üç ve dördüncü kat uygulamaya geçmeden önce, aderansı artırmak için ince bir harç tabakası yüzeye serpiştirilir.
- Son kat tahta mala ile düzeltilmelidir.
- Sıvama yapılan yüzeyler 10 gün süreyle nemli muhafaza edilmelidir.

Duvarlarda kuru karışımın hacimce çimento kum oranları;

1. kat; 1:1
2. kat; 1:1,5
3. kat; 1:2,5
4. kat; 1;1,5

Döşemeler

- İlk kat şerbet kıvamında fırça ile uygulanır.
- Yapıştırma tabakası 10mm kalınlıktan az olmamak kaydı ile çelik mala ile yayılır.
- Ana döşeme tabakası 30 mm az olmamak kaydı ile yarı kuru halde yayılır ve tokmaklanır ve tahta mala ile yüzeyi düzlenir.

Döşemelerde kuru karışımın hacimce çimento kum oranları;

1. kat yapıştırma tabakası; 1:1
2. kat ana zemin katı; 1:2,5

HYDROMIX KL1

Harç için normal priz alan su geçirimsizlik katkısı

DRACO[®]

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr