

POLIPLATE 112

Tek bileşenli poliüretan yüzey boyası

DRACO®

TANIM

POLIPLATE 112 tek bileşenli, hava nemi ile polimerize olup sertleşen, kullanıma hazır, poliüretan yüzey boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Fabrika, depo, mekanik tamirhane, garaj, otopark tekstil, elektrik, kağıt, mobilya fabrikaları gibi yapılar.
- Okul, hastane, süpermarket, ofis, alışveriş merkezleri.
- Gıda ile ilgili işletmelerde.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenlidir, yüzeye kolayca uygulanır.
- Hızlı kürlenir.
- Esnektir.
- Tozumayı önler.
- Uygulanan yüzeyde kalıcı su yalıtımı sağlar.
- Su, süt, şeker, şarap, endüstriyel deterjan, yağ gibi kimyevilere karşı dayanıklıdır.
- Seyreltilmiş asit ve alkalin'le temizlenebilir.
- Hafif trafik ortamlarında kullanıma uygundur.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Poliüretan reçinesi
Özgül ağırlık	0.98 kg/lt
Viskozite	110 cP
Sertlik (shore A)	>90
Esneklik	>10%
Renk	Şeffaf, gri, kırmızı, diğer renkler
Uygulama ısısı	+ 5° C / +35° C
Uygulama nem oranı	Min %50 – Max %90
Servis ısısı	-40° C / +90° C
Kopma uzaması	55 N/mm2
Solvent	İçerir
Parlama	+ 30° C
'Tack free' kuruma süresi	1 – 2 saat, (20-25°C)
Hafif trafiğe açılma süresi	12 saat, (20-25°C)
Nihai kuruma süresi	4 gün, (20-25°C)

SARFIYAT

Yüzeyin emicilik oranına göre max. 150 gr / m2 / beher kat.
En fazla 2 kat (~300 gr / m2) uygulanabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 lt.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Malzeme solvent içerdiğinden yanıcı-parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddeler arındırılmalıdır. Zemin kaplama uygulamalarında mozaik silme makinesi ile yüzey pürüzlendirilmeli boşluk ve çatlaklar tamir edilmelidir. Tamirde poliüretan esaslı macunlar kullanılırsa, uygulamaya tamirden 24 saat sonra geçilmelidir. Beton yüzeylere yapılacak uygulamada betonun en az 28 günlük olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesi yüzey kesinlikle su ile yıkanmamalı, yüzey kuru olmalı ve nem oranı %5 üzerinde olmamalıdır.

Astarlama

Genelde astar kullanımı gerektirmez.

Ancak düz, parlak ve emici olmayan yüzeylerde;

- PRIMER W-EP astarı kullanılır. (200-250 gr / m2)
- Astardan 12 saat içinde POLIPLATE 112 uygulanır.

Karıştırma

POLIPLATE 112 kullanımından önce malzeme kendi kapı içinde bir mikser ile karıştırılmalıdır. Kapak açıldıktan sonra kullanılmayan malzeme için kapak tekrar sıkıca kapatılmalı ve en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Uygulama

- POLIPLATE 112 yüzeye rulo ile veya püskürtülerek uygulanır.
- İkinci kat POLIPLATE 112 birinci kattan sonra 2-3 saat içinde uygulanmalıdır.
- Malzemenin kuruma- kürlenme süresi düşük ısılarda gecikir, yüksek ısılarda ise hızlanır.

Dış mekan uygulamalarında malzeme hafif sararma yapar. Sararmayı önlemek ve UV dayanımını artırmak için son kat alifatik Poliüretan koruyucu katman uygulanmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzeme solvent içerdiğinden karıştırma ve uygulama sırasında cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven ve koruyucu giysi /maske/ gözlük kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir.
- Kapalı alan uygulamalarında, uygulamacının 30 dakikada bir açık alanda bir süre dinlenmesi gerekir.
- Solvent içeren yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir kıvılcım veya ateş kaynağından uzak durulmalıdır.

POLIPLATE 112

Tek bileşenli poliüretan yüzey boyası



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr