

PRIMER CERAMICA

Düz, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar

DRACO®

TANIM

PRIMER CERAMICA, emici olmayan düz ve parlak yüzeylerde yapılacak kaplamaların yapışmasını artırıcı astar olarak kullanılan, tek bileşenli bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- POLITRANS ürünlerin kaplamasında astar olarak.
- Seramiklerde.
- Cam yüzeylerde.
- Cam tuğlalarda.

ÖZELLİKLER

- Hava nemi ile kürlenir.
- Yarı sert – elastik bir yapıdadır.
- Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.
- Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.
- U:V dayanımlıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, gibi maddeler arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey kesinlikle su ile yıkanmamalı, yüzey kuru olmalı, nem oranı %5 üzerinde olmamalıdır.

Uygulama

- Malzeme temiz ve kalın bir bez parçası ile yüzeye sürülür.
- Uygulama sırasında bez sık sık değiştirilmelidir.
- Astandan 1-2 saat içinde kaplama malzemesi uygulanmalıdır.

SARFIYAT

- Yüzeyin emicilik oranına göre değişkendir.
- ~ 30 – 60 gr / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır. Malzeme organik solventler içerdiğinden kapalı alanlar uygulama sırasında havalandırılmalı, sigara içilmemeli ve malzeme ateşten uzak tutulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 - 10 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Malzeme solvent içerdiğinden ateşten uzak tutulmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Uygulama nem oranı	% 50 - 70
'Tack free' kuruma	1-3 saat
Solvent	Organik solventler içerir

PRIMER CERAMICA

Düz, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr