

CEMAX PRIMA 38

Öğütme kolaylaştırıcı ve mukavemet artırıcı çimento katkısı

TANIM

CEMAX PRIMA 38, çimento üretiminde öğütme kolaylaştırıcı ve aynı zamanda ilk veya nihai dayanımları artıran kimyasal çimento katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Çimento öğütme kapasitesini artırmak.
- Çimentonun ilk ve nihai mukavemetlerini artırmak.

ÖZELLİKLER

- Çimento partiküllerinin ayrışmasını sağlar.
- Çimento partiküllerinin yüzeyindeki elektrik akımını dengeler.
- Çimento değirmenindeki aşındırıcı öğütme topları ve hatlardaki çimento yoğunlaşmasını azaltarak öğütmeyi kolaylaştırır.
- Daha yüksek tonajlı çimento öğütme sağlar.
- Enerji tüketimini düşürür.
- İstenilen granülometri ve incelikteki çimento elde edilmesini sağlar.
- Çimentonun başlangıç ve nihai mukavemetlerinin artmasını sağlar.
- Çimentodaki partiküllerinin dengeli olmasını sağlar.

UYUM

CEMAX PRIMA 38 ile üretilen çimentolar, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanmaya uygundur.

- Hava sürükleyici, normal akışkanlaştırıcı, süper akışkanlaştırıcı, hiper akışkanlaştırıcı, geçirimsizlik sağlayıcı, viskosite ayarlayıcı gibi diğer kimyasal beton katkıları.
- CEMAX PRIMA 38 kullanımı, mineral ve kimyasal beton katkıları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz.

MUKAVEMET

Katkı kullanılmadan üretilmiş çimento ile kıyaslandığında CEMAX PRIMA 38 kullanımı, çimentonun mukavemetlerinde artışa sebep olur.

DOZAJ

0.5 – 1.2 kg / 1 ton çimento
(% 0.05 – 0.12 toplam ağırlık = çimento klinker + ilaveler)

KULLANIM

- CEMAX PRIMA 38 katkısı uygun bir dozajlama pompası ile, direk olarak öğütme değirmenine veya değirmene girmeden önce klinkere ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme.

Orijinal paketinde, +2°C üzerinde kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.

CEMAX PRIMA 38 / 05.01.2015 / Rev.2



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

www.draco.com.tr
info@draco.com.tr